

TACOFIX

Elastická samolepicí těsnicí hmota
z černé butylové pryže



Návod k použití

Návod k použití

Popis výrobku:

Trvale elastická samolepicí těsnicí hmota vyrobená ze speciální černé butylové pryže pro exteriérové vzduchotěsné a vodotěsné lepení střešních fólií.


Ideální ke spojení například se zdivem, kamenem, dřevem a kovem, ale také k utěsnění spojů. K maximálnímu zajištění při spojování podstřešních fólií a jako vodotěsné utěsnění hřebíků za kontralatěmi. **TACOFIX** odolává vlhkosti a je kompatibilní se živíci.

Příprava:

Povrch musí být suchý, zbaven prachu a separačních látek, jako například prachu, oleje a maziva. Z důvodu velkého množství různých používaných povrchů a materiálů se uživatelům doporučuje ověřit si vhodnost lokálním provedením vlastních zkoušek. V případě potřeby musí být povrch ošetřen základním nátěrem **PRIMER**.

Zpracování/manipulace:

Naneste těsnicí hmotu rovnoměrně po kapkách o průměru kolem 6 až 8 milimetrů. Lehce přitlačte nebo naviňte podstřešní fólii nebo parotěsnou zábranu tak, abyste **TACOFIX** nevytlačili ven. Parotěsné spojení je nutné dále v případě potřeby mechanicky zafixovat upínací latí. Utěsněné spoje (o hloubce přinejménším 6 mm) musí být zcela naplněné, je nutné zabránit vzniku vzduchových bublin. Dbejte, aby byla voda nad penetrací odváděna k přiléhající ploše krokve.



Pouze ilustrace

Skladovatelnost:

12 měsíců v původních uzavřených obalech.

Balení:

Položka č.:	Obsah	Ks/karton	Ks/paleta
571030K	310 ml	20	1200

V případě jakýchkoliv poptávek neváhejte kontaktovat naše technické oddělení.

Atributy:

Trvale elastický, bez zápachu, odolný vodě a dešti, vzduchotěsný, vhodný k utěsnění hřebíků

Velmi vhodné pro:

Zdivo, kámen, dřevo, kov

Technické údaje

Základ	1-K-butylová pryž
Barva	Černá
Obsah	310 ml
Měrná hustota	Přibližně 1,6 g/m ³ (DIN EN ISO 10563) / Přibližně 15 Shore-A (DIN EN ISO 53505)
Vlastnosti filmu	Elastický (vytvrzený film)
Třída Shore	Přibližně 15 Shore-A (DIN 53505)
Vazkost	Stabilní (DIN EN 27390)
Doba lepidlosti (DIN 18545-B)	Nelepivý film po 1 hodině
Odolnost účinkům povětrnostních vlivů	Za všech přirozených klimatických podmínek
Celková přijatelná deformace	10 %
Teplota zpracování	+5 °C / +40 °C
Pracovní teplota	-40 °C / +90 °C (DIN EN 52455-4)
Dostupné jako	Kartuše
Skladovatelnost	12 měsíců (v původním uzavřeném obalu)

Záruka

Záruka od společnosti **D-TACK** GmbH poskytuje z hlediska jejich technických vlastností stanovených v tomto návodu k použití za předpokladu věnování náležitě pozornosti níže uvedeným otázkám, resp. skutečnosti, že nedodržení níže uvedených pokynů dochází k prodeji bez záruky a omezení odpovědnosti:

- Mimořádné vlivy, především chemického a/nebo mechanického původu.
- Spojovací materiály nesmí obsahovat žádné separační látky, které by mohly způsobit trvalé slepení.
- Povrchy a opatření přijatá k lepení musí odpovídat obecně přijatelným profesním předpisům, současným technologickým postupům a nejnovějším technickým datovým listům, nařízením a pokynům od výrobců výrobku a materiálu.
- Koroze způsobená vnější silou není předmětem záruky.

Vnější expozicí (max. 3 měsíce) se myslí výhradně vnější expozice zde uvedená. Stojatá voda nebo trvalé zvlhčování vodou je tímto výslovně vyloučeno.

Základem pro přijetí případných reklamací je profesionální zpracování podle normy platné v dané zemi a podle tohoto návodu k použití.

Veškeré závazné informace týkající se aplikace tohoto výrobku jsou zde uvedeny ve vztahu ke středoevropským klimatickým podmínkám.

Všechny uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty. K zajištění vhodnosti materiálu pro uvažovaný účel doporučujeme provést jeho odzkoušení. Společnost si vyhrazuje právo výroby vylepšovat a měnit jejich specifikace způsobem, který může ovlivnit jejich funkčnost.
Vytištěno 02-2014

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

CZECH PAN s.r.o. | Čsl. letců 786 | 407 47 Varnsdorf

tel.: 412 384 912 | fax: 412 384 915 | e-mail: info@czechpan.cz | www.czechpan.cz